

Produktdatablad LINEA 10 og 30

Bruksområde:

Linea Akryl 10 og 30 kan benyttes på underlag som bygningsplater, glassfiber, miljøstrie, sparkelmasse, mur og betong.



Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Gammel alkyd/oljemaling nedmattes med sandpapir eller grunnes med Heftgrunn, likeså nye bygningsplater, smittende eller sterkt sugende underlag. Underlaget og luftens temperatur må være over +5° C.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca 4 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 time (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring:

Påføres med pensel, rull eller sprøyte. Det påføres 1-2 strøk avhengig av underlag og behov.



Rengjøring/tynner:

Vann. Verktøy rengjøres med vann og såpevann.



Forbruk:

6-12 m²/ltr pr strøk avhengig av underlaget.



Glans:

10 og 30.



Tåler frost:

Produktet tåler ikke frost.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.



Generelt:

Leveres i fargene Hvit og baser. Faststoff vol-%: Ca 40. Viskositet: Ca 120 KU for Hvit.
Spesifikk vekt: Ca 1,36 kg/ltr for Hvit.